

Pokyny k použití

Brusná pasta, jemná 2000-343

SCRATCH FINISH je jemná brusná pasta, která vyleští mírné stopy po používání na lakovaných površích v jednom pracovním úkonu bez hologramu na úroveň extrémního fyzického lesku. Pasta je vhodná pro množství laků, jako jsou např. laky na bázi vody, HS vysoce trvanlivé laky, MS laky, infračervené, dvousložkové, celulózové, syntetické, akrylové a výrobní laky, včetně průsvitných laků odolných proti poškrábání. Ultrajemné brusné částice z kvalitního oxidu hlinitého zabezpečují při nízkém vývinu tepla maximální fyzický stupeň lesku a prodloužená doba zpracování zabraňuje přischnutí.

Neobsahuje silikony, čpavek ani kosmetické oleje!



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Před použitím nádobu protřepte. Naneste pastu SCRATCH FINISH na povrch, který se má ošetřit, a rovnoměrně ji pomocí lešticího padu rozetřete. Přeleštěte povrch pomocí stroje a snižte tlak, jakmile se povrch vyhladí. Dále přecházejte po povrchu bez tlaku a na závěr odstraňte případné zbytky utěrkou z mikrovlákna. Pamatujte! Všechny zbytky prachu a brusné pasty se před leštěním musí setřít.

Rotační stroje : 800 – 1 500 ot./min.
Excentrické stroje : 1 700 – 2 200 ot./min.

Použití rozdílných lešticích kotoučů ovlivňuje úběr a lesk. Řiďte se přitom našimi doporučeními uvedeným na etiketě.

Naše doporučení pro zpracování: Normfest oranžová lešticí houba a/nebo černá v kombinaci s excentrickým strojem!

POZOR! Chraňte před mrazem a uskladněte při pokojové teplotě!

Tímto upozorněním vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínkám skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě. To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.