

# Pokyny k použití

## Ochrana podvozku na bázi vosku transparentní

2892-994-2

Bottom-Guard Wax je ochranný nátěr podvozku na bázi vosku. Po zaschnutí zůstává odolný voskový film, který i v tenkých vrstvách dosahuje vynikající antikorozní ochranné vlastnosti. Tato ochrana podvozku na bázi vosku se vyznačuje samouzavírací vlastností. Možné je použití na existující vrstvy podvozku z PVC. Teplotní odolnost v suchém stavu:

-25 °C do +180 °C.



**NORMFEST®**  
Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz



**Použití:** Před použitím důkladně protřepte nebo promíchejte. Ošetřované povrchy musejí být čisté, suché, zbavené rzi, prachu a mastnoty. Výrobek lze nanášet s použitím metody airless nebo pomocí pistole Airmix, jakož i pistolí s tlakovou nádobkou s tlakem vzduchu od 3 do 6 bar. Možné jsou i metody nanášení, jako např. natírání nebo ponoření. V závislosti na použití se výrobek může zredit rozpouštědlem. Povrchy a přístroj zašpiněné přípravkem Bottom Guard Wax se dají v „čerstvém“ stavu snadno očistit rozpouštědly, např. testovacím benzínem. Doporučená teplota zpracování musí být v rozmezí +15 °C do +25 °C.

Suché na dotyk (20 °C, 65 % RH): cca 150 minut ( $\pm 400 \mu$  za mokra)  
Proschnutý (20 °C, 65 % RH): cca 24 hodin ( $\pm 400 \mu$  za mokra)

Barva: černá

**POZOR!** Nedá se přelakovat! Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a horkem! Teplota skladování se musí pohybovat v rozmezí od +10 °C do +30 °C!

Tímto upozorněním vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.