

Pokyny k použití

Ochrana podvozku na vodní bázi možnost přelakování 2892-995

Bottom-Guard Protect je ochranný ekologický prostředek na bázi vody pro vytvoření vrstvy na ochranu spodku vozidla a karosérie proti odletujícím kamínkům.

Po dokonalém vysušení zůstává velmi odolná elastická vrstva, která poskytuje ochranu proti korozi a má protihlukové vlastnosti. Tento výrobek lze po vysušení přebrousit a přelakovat jakýmkoliv konvenčními 2K akrylovými laky, základními laky a laky na vodní bázi. Tento výrobek lze nastříkat bez vytváření mlhy, bez tahání vláken a bez odkapávání. Teplotní odolnost ve vysušeném stavu: -25 °C až +120 °C.



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Použití: Před použitím důkladně protřepte nebo promíchejte. Natírané povrchy musejí být čisté, suché, nesmějí obsahovat rez, prach a tuk. Tento výrobek lze nanášet metodou Airless nebo pomocí pistole Airmix nebo pistole napojené na tlakovou nádobu s tlakem vzduchu mezi 2 až 4 bary. Optimální vzdálenost při nastřikování je přibližně 20 – 30 cm. Výrobek se suší při pokojové teplotě.

Po 15 minutové fázi klidu lze sušení urychlit pomocí cirkulujícího teplého vzduchu při teplotě cca 30 – 55 °C. Možné je i sušení v peci při teplotě maximálně +55 °C.

Znečištěné povrchy a pracovní nástroje se v čerstvém stavu dají umýt teplou vodou. Otevřené (nevyprázdňené) dózy je třeba po aplikaci produktu okamžitě uzavřít.

Doporučená teplota pro zpracování je mezi +15 °C a +25 °C.

Sušení:

Kontaktní sušení (20 °C, 65 % RH): cca 90 - 120 minut (±500 µ za mokra)

Kontaktní sušení s cirkulujícím teplým vzduchem (cca 30 °C až 55 °C, 65 % RH): cca 60 minut (±500 µ za mokra)

Dokonale vytvrzené (20 °C, 65 % RH): cca 7 dbá (±500 µ za mokra)

Možnost přelakování:

Možnost přelakování po usušení pomocí cirkulujícího teplého vzduchu (cca 30 °C až 55 °C, 65 % RH) za: cca 60 minut (±500 µ za mokra)

Barva: šedá

POZOR! Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a horkem! Teplota skladování se musí pohybovat v rozmezí mezi od +10 °C až +30 °C!

Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.