Pokyny k použití

Hliníkový tmel včetně tvrdidla (2893-139)

1,8 Kg / 2893-103-9

NORMFEST®
Normfest, s.r.o.
Peka#ská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

4 034138 202087

Hliníkový tmel se používá k opravě a vyplnění velkých prohlubní, a také u autodílů, které jsou vystaveny vibracím či kmitání. Na základě obsažených hliníkových částeček vykazuje tento tmel dobrou odolnost proti vyšším teplotám (cca do +90°C). Drží na hliníku, plastech, oceli a pozinkované oceli

Použití: Podklad pečlivě odmasťte, očistěte a zbruste. Odeberte tmel, pečlivě promíchejte v poměru 100g tmelu na 2 - 3 g vytvrzovače a během 4 - 6 minut (při 20°C) naneste. Teplo urychluje vytvrzení. Tmelenou plochu lze již po 20 - 25 minutách brousit. Tato informace představuje z naší strany doporučení dle našeho nejlepšího vědomí na základě z našich vlastních pokusů a zkušeností. Kvůli velkému množství různých aplikací a námi neovlivnitelných podmínek skladování a zpracování však nemůžeme v jednotlivých případech převzít závazek za výsledek zpracování. Doporučujeme neustále provádět vlastní pokusy.

Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.