

Pokyny k použití

Jemný tmel včetně tvrdidla (2893-139)

2 kg / 2893-112-9

Jemný tmel se výborně hodí jako konečná povrchová úprava a k vyplnění menších pórů, nerovností a rýh na karoserii. Drží na hliníku, plastech, oceli a pozinkované oceli.



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Použití: Podklad pečlivě odmasťte, očistěte a zbruste. Odeberte tmel, pečlivě promíchejte v poměru 100g tmelu na 2 - 3 g vytvrzovače a během 4 - 6 minut (při 20°C) naneste. Teplo urychluje vytvrzení. Tmelenou plochu lze již po 20 - 25 minutách brousit. Tato informace představuje z naší strany doporučení dle našeho nejlepšího vědomí na základě z našich vlastních pokusů a zkušeností. Kvůli velkému množství různých aplikací a námi neovlivitelných podmínkách skladování a zpracování však nemůžeme v jednotlivých případech převzít závazek za výsledek zpracování. Doporučujeme neustále provádět vlastní pokusy.