

# Pokyny k použití

## Lepidlo na skla

300 ml / 2893-506-10

Jednosložkové lepidlo na skla na bázi polyuretanu vhodné na antény, nevodivé, s vysoce modulární strukturou, neobsahující rozpouštědla, určené ke zpracování za studena. Doba zpracovatelnosti je 15 min., čas do bezpečného odjezdu vozidla v rozmezí teplot od -10 do +35 °C je bez airbagů 30 minut a s airbagy 1 hodina.



**NORMFEST®**  
Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz



### Použití:

Dodržujte předpisy výrobce vozidla na demontáž skel. Lepené plochy musejí být čisté, suché a zbaveny tuku. Podklad (sklo s keramickým síťovým potiskem a plech vozidla) předběžně zpracujte podkladovým nátěrem Normfest Multiprimer.

Lepidlo rovnoměrně naneste vhodnou aplikační pistolí s kartuší. Autosklo se musí vložit do 15 minut od začátku nanášení lepidla.

**Důležité upozornění!** Teplota zpracování musí být v rozmezí od +5°C do +35°C. Teplota skladování by se měla pohybovat v rozmezí od +15 °C do +25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením a teplem.

Barva: černá

Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.