

# Pokyny k použití

**RAL 9006**

**bílý hliník**

400 ml, RAL 9006 / 2893-820-005

Tento lak ve spreji RAL je kvalitní a rychleschnoucí nitrokominační lak s dobrou přilnavostí na plech, kov, plast a dřevo. Vysoký podíl pevných částic zajišťuje velmi dobrou krycí schopnost a povrch, který je maximálně odolný proti poškrábání a povětrnostním vlivům.



**NORMFEST®**

Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz



**Použití:** Zbavte podklad rzi a nečistot. V případě potřeby ošetřovaný podklad zbruste, natřete základním nátěrem a očistěte odstraňovačem silikonu. Nádobku před nástřikem cca 2 minuty důkladně protřepejte. Proveďte pokusný nástřik a porovnejte barevný odstín. Ze vzdálenosti cca 30 cm naneste křížem několik vrstev. Po skončení lakování nádobku obraťte a vystříkejte zbytek laku z ventilu. Doba schnutí při 20°C: suchý na prach po 10 min., nelepivý po 20 min., suchý na omak po 60 min., proschlý po 24 hodinách. **DŮLEŽITÉ!** Dodržujte skladovací teplotu od +15°C do +35°C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním svitem. Tato informace představuje z naší strany doporučení dle našeho nejlepšího vědomí na základě z našich vlastních pokusů a zkušeností. Kvůli velkému množství různých aplikací a námi neovlivnitelných podmínek skladování a zpracování však nemůžeme v jednotlivých případech převzít závazek za výsledek zpracování. Doporučujeme neustále provádět vlastní pokusy.