

# Pokyny k použití

## Základní nátěr na zastavení rzi 400 ml / 2893-888

Rednox chrání ocelové plechy a železné díly před dalším rezavěním a trvale zabraňuje škodám způsobeným rzi, a to i v případě dílů, které jsou už napadeny rzi. Vyznačuje se vysokou krycí schopností, možností svařování a přelakování, jakož i krátkou dobou k dalšímu zpracování. Rednox je za 10 - 15 min. suchý proti prachu, po 30 min. suchý na dotyk a po 1,5 hodině je povrch vhodný pro lepení a transport. Možnost přelakování laky na bázi alkydové pryskyřice, akrylové pryskyřice a celulózy je zaručena po cca 10 - 15 minutách.



**NORMFEST®**

Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz



**Použití:** Ošetřované plochy před použitím přibruste a očistěte od tuku, vosku a nečistot. Rezavé podklady se musejí obrousit na čistý kov.

**Pozor!** Rednox nelze použít jako základní nátěr (podklad) pro tmely. Barba: RAL8012 červenohnědá. Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.