

# Pokyny k použití

## Výplňový tmel

2893-902-1

Tento 1složkový výplňový tmel se používá k vyrovnávání rýh, škrábanců a větších drsností povrchu na podkladech, jako je hliník, holý a ocelový pozinkovaný plech, jakož i původní základní nátěry. Rychle schne, snadno se přebrousí, lze jej přelakovat většinou běžných laků a má vysokou schopnost vyplnění. Doba schnutí při teplotě 20 °C: suchý proti prachu po 3 minutách, suchý k uchopení po cca 8 minutách a přebrousitelný po cca 20 minutách.



**NORMFEST®**

Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz



4 034138 912276

**Použití:** Ošetřované plochy musejí být suché, čisté, zbavené rzi a mastnoty. Přebrousíte ošetřovanou plochu a hrany sousedních ploch. Nádobu před použitím 2 minuty důkladně protřepete. Naneste ve vzdálenosti asi 10 - 15 cm pohybem do kříže. Podle potřeby a tloušťky nanesené vrstvy po vyschnutí přebrousíte.

**Upozornění:** 1 proces stříkání odpovídá tloušťce suchého filmu cca 25µm. Celkově se nenanáší tloušťka suchého filmu více než 80 µm.

**Pozor!** Nezpracovávejte pomocí špachtle 2K UP! Není vhodné na umělohmotné podklady z PE, PP, EPDM a polystyrenu.

Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.

Dodržujte údaje technického listu, který naleznete na [www.normfest.com](http://www.normfest.com)