

Pokyny k použití

Základní nátěr s antikorozií ochrannou funkcí

2893-907

1-složkový epoxidový základní nátěr lze univerzálně použít a poskytuje vynikající ochranu proti rzi na kovech. Vyznačuje se vysokou krycí schopností, velmi rychlým schnutím a časem dalšího zpracování. Lze jej přelakovat běžnými nátěry na bázi rozpouštědel a vody a 1- nebo 2-složkovými krycími nátěry. 1-složkový epoxidový základní nátěr je do 6 minut suchý proti prachu, do 15 minut suchý na dotyk a po 20 minutách jej lze přebrousit. Uvedené časy schnutí se vztahují na suchý film s tloušťkou 30 µm a okolní teplotou 20 °C. Nátěr lze použít i na plasty vyztužené skleněnými vlákny a různé plasty (kromě PE a PP). Odolnost proti teplotám do +95 °C.



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Použití: Ošetřované plochy před použitím zbavte případné rzi, přebruste, vyčistěte a zbavte tuků. Nádobu důkladně protřepte cca 2 min. Počítá se od zvuku narážejících míchacích kuliček. Stříkejte ve vzdálenosti 15 – 20 cm. V případě 2 stříkání dodržujte čas pro odvětrání v trvání 3 min. Po ukončení nádobu otočte a ventil stříkáním vyprázdněte.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Z důvodu velkého množství existujících typů plastů na trhu je nutné v každém jednotlivém případě nejdříve otestovat snášlivost s podkladem.

Toto upozornění slouží jako rada na základě našich pokusů a zkušeností podle našeho nejlepšího vědomí. Z důvodu množství různých použití podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít odpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme vždy provést vlastní pokusy.