

Technický list

Čistič a aktivační prostředek HR 150

150 ml / 2700-36

Čistič lepených ploch HR 150 je bezbarvý zlepšovač přilnavosti, který zlepšuje lepicí vlastnosti při lepení plastů a kompozitů (např. ABS, tvrdé PVC, PA, PS, GRP, EPDM, PUR). Promotor adheze je vhodný pro následné lakování akrylovými, syntetickými pryskyřicemi a nitro kombinovanými barvami.

čistí a slouží zároveň jako adhezivum optimálně vhodný pro přípravu nesavých pokladů z kovu a umělé hmoty



Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Pokyny k použití

Aplikace: Ošetřované povrchy musí být suché a zbavené prachu a mastnoty. Lepené díly nastříkejte na tenkou vrstvu HR 150 (max. 2 vrstvy) a nechte zaschnout. Doba schnutí je přibližně 5 minut. Následné lepení by mělo proběhnout do 24 hodin. Pro neznámé nebo nové materiály je nezbytná zkouška vhodnosti a kompatibility. **NEBEZPEČÍ!** Lze použít při teplotách mezi 10 ° C a 35 ° C. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy

Oblasti použití

HR 150 se používá pro předběžné ošetření nesavých podkladů, jako např. kovy (hliník, ocel, VA ocel, mosaz, měď, zinek, pocínovaný plech), plasty (ABS, tvrdé PVC, PA 6.6, GFK, SMC, PUR) a lakované plochy, emaily.

technická data

Obsah: 150 ml
Forma: aerosol
Barva: bezbarvý
Báze: butan, ethylacetát, n-butylacetát, propan, toulol
Zápach: charakteristický
Dolní mez výbušnosti: 1,2 obj. %
Horní mez výbušnosti: 11,5 obj. %
Tlak páry: 830 kPa
Hustota: 0,904 g / ml při 20 ° C