

Technický list



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

Základový nátěr 2K epoxid 400 ml / 2800-760



2K epoxidový základní nátěr je založen na dvousložkových epoxidových pryskyřicích a vyznačuje se vysokou plnivostí, maximální odolností vůči rozpouštědlům, stejně jako velmi dobrou přilnavostí a vynikající ochranou proti korozi. Je vhodný pro všechny holé a pozinkované ocelové plechy, hliník, eloxované hliníkové povrchy, plniva, staré barvy a materiály GRP

Stupeň lesku: matný

Barva: béžová

dlouhodobá ochrana před korozí na všech podkladech, např. zinek, hliník, ocel atd.

Obsah pevných částí: 50-53 % váhy počítaných u zředěného laku (bez hnacího plynu)



Pokyny k použití

Aplikace: V případě potřeby povrch ošetřete a očistěte silikonovým odstraňovačem. Před spuštěním nádobky důkladně protřepejte asi 2 minuty. Odstraňte červené tlačítko z uzávěru, otočte jej o 180 ° a umístěte tlačítko na kolík ve spodní části plechovky. Položte plechovku s víčkem dnem vzhůru na pevný povrch a stiskněte červené uvolňovací tlačítko až na doraz. Po spuštění plechovku důkladně asi 2 minuty protřepejte. Vyzkoušejte postřik a dodržujte vzdálenost postřiku přibližně 25 cm. Po dokončení procesu lakování otočte plechovku a vyprázdněte ventil. Doba odvětrání: mezi nástřikem: přibližně 10–15 minut při 20 ° C - před sušením nebo infračerveným sušením: přibližně 30 minut při 20 ° C - sušení: - suché po prachu: po 15 minutách při 20 ° C - dotyk vodovzdorné: po 5 hodinách při 20 ° C - brousitelná: po 12 hodinách při teplotě 20 ° C nebo 30 minut při 60 ° C, - stupeň lesku: matný - barva: béžová - **POZOR!** Nepoužívejte 2K epoxidový základní nátěr na kyselý základní nátěr! Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Ideální použití jako základní tmel na holý a pozinkovaný ocelový plech, hliník a eloxovaný hliník, UP tmel, staré lakování, materiály GFK. 2složkový epoxidový základní tmel za základní nátěr na bázi kyselin.

technická data

Obsah: 400 ml

Forma: aerosol

Barva: béžová

Zápach: charakteristický

Základ: základní barva: 2K epoxidové pryskyřice

d tužidlo: aminy

Obsah pevných látek: 50-53% hmotnostních, vztaženo na zředěnou barvu ((bez hnacího plynu). Pokrytí: přibližně 0,75 m² - 1 m² / plechovka ve spreji se tloušťkou suchého filmu přibližně 30-50 µm Úroveň lesku: matná hodnota

VOC : 663 g / l 265 g / mohou Skladovatelnost: 24 měsíců / 20 ° C