

Technický list

2K bezbarvý lak

400 ml / 2800-770

2K čirý lak je na bázi dvousložkových akrylových pryskyřic a tvrdidla obsahujícího isokyanát. Používá se k trvalému utěsnění lakovaného povrchu, vytváří extrémně odolný povrch proti poškrábání a vysoký lesk a je vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům, chemikáliím a benzínu.

odolné proti vlivu počasí
odolné proti chemikáliím
odolné proti benzínu
excelentní mezera vyplnění



Normfest, s.r.o.

Pekařská 603/12

155 00, Praha 5

tel.: +420 257 013 280

fax.: +420 257 013 281

mail: info@normfest.cz

www.normfest.cz

www.normfest-shop.cz



4 034138 806667

Pokyny k použití

Aplikace:

Před spuštěním nádobku důkladně protřepejte asi 2 minuty. Odstraňte červené tlačítko z uzávěru, otočte jej o 180 ° a umístěte tlačítko na kolík ve spodní části plechovky. Položte plechovku s víčkem dnem vzhůru na pevný povrch a stiskněte červené uvolňovací tlačítko až na doraz. Po spuštění plechovku důkladně asi 2 minuty protřepejte. Vyzkoušejte postřik a dodržujte vzdálenost postřiku přibližně 25 cm. Po dokončení procesu lakování otočte plechovku a vyprázdněte ventil.

Doba mezi jednotlivými nástriky: přibližně 10–15 minut při 20 ° C

Sušení: 12 minut při 20 ° C

IR sušení: 35-40 min. Při 60 ° C (doporučuje se IR sušení)

Doba zpracování: 48 hodin při teplotě místnosti 20 ° C. Doba zpracování závisí na teplotě okolí. Vyšší teploty vedou ke zkrácení, nižší teploty k prodloužení doby zpracovatelnosti.

S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Musí být použity osobní ochranné prostředky (typ respirátoru: FFP3D = položka č. 7915 000 300), ochranné rukavice (např. Latexová položka č. 7695 005 ... nebo nitrilová položka č. 7795 002 ...).

Oblasti použití

Ideální použití k opravě starých laků, resp. systémů základního laku ředitelných rozpouštědly a vodou v oblasti lakování dílů a opravného lakování.

technická data

Obsah: 400 ml

Forma: aerosol

Zápach: charakteristický

Základ: základní barva: 2K akrylové pryskyřice

Tvrdidlo: obsahuje isokyanát

Obsah pevných látek: 33,8% hmotnostních, vztaženo na zředěnou barvu
Pokrytí: přibližně 0,5 m² - 0,75 m² / sprejová plechovka se suchou tloušťkou vrstvy přibližně 30-50 μ
Stupeň lesku: vysoký lesk
Hodnota VOC: 668 g / l 253 g / plechovka
Stabilita při skladování: 24 měsíců / 20 ° C
Doba použitelnosti přibližně 4 dny po aktivaci