

Technický list

Přístřikový lak

400 ml / 2800-780

Bezbarvý fade-in lak je založen na specifické kombinaci pryskyřice a rozpouštědla a používá se zejména pro míchání ve 2vrstvých základních lacích, 2K vrchních lacích nebo 2K čirých lacích.

k vylepšení přechodů laků při rozstříkových pracech



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.

Pekařská 603/12

155 00, Praha 5

tel.: +420 257 013 280

fax.: +420 257 013 281

mail: info@normfest.cz

www.normfest.cz

www.normfest-shop.cz



4 034138 806674

Pokyny k použití

Aplikace: Důkladně protřepejte plechovku asi 2 minuty. Vyzkoušejte postřik a dodržujte vzdálenost postřiku přibližně 25 cm. Nastříkejte několik lehkých nástřiků na okrajovou zónu 2K čirého laku nebo 2K vrchního laku, dokud nevznikne homogenní přechod. U 2K bezbarvého laku nebo 2K vrchního laku není relevantní žádná doba odležení. Po dokončení procesu lakování otočte plechovku a vyprázdněte ventil. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Ideální použití v přechodových zónách rozstřiku u přístřikového lakování a u bodové opravy.

technická data

Obsah: 400 ml

Forma: aerosol

Barva: vysoký lesk

Zápach: charakteristický

Základ: speciální kombinace pryskyřice / rozpouštědlo

Obsah pevných látek: 2,6% hmotnostních Úroveň lesku: nepoužitelné Hodnota těkavých organických látek: 763 g / l 305 g / plechovka Stabilita při skladování: 36 měsíců / 20 ° C