

**NORMFEST®**

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

Základní nátěr světlometů 1K

1K primer

250 ml / 2800-790



1K Primer je bezbarvý jednosložkový promotor adheze na bázi vody, zejména pro přípravu (např. Matování nebo žloutnutí) a opravy (např. Škrábance do plastu) čoček světlometů vyrobených z polykarbonátu. Vytváří ideální podklad pro následující ochranný povlak 2K čířým lakem, nabízí vysokou pružnost a nezhoršuje propustnost světla.

vynikající adhezní vlastnosti

vysoká pružnost

neovlivňuje propustnost světla

Široká trysková atomizace (stříkací vzor analogický s lakovací pistolí)

konstantní tlak rozprašovače, dokud není nádoba

zcela vyprázdněna

profesionální výsledek



Pokyny k použití

Aplikace:

Krok 1: Předběžná úprava světlometů

- čištění
- broušení za sucha
- Mokrý broušení
- Kontrola (v případě potřeby přepracovat)

Důležité! Čistěte mezi brusnými kroky silikonovým odstraňovačem na vodní bázi!

Krok 2: Nanesení 1K základního nátěru

- Zakryjte zadní část světlometů
- Očistěte světlometry pomocí silikonového odstraňovače vody
- Nádobu důkladně protřepejte po dobu 2 minut a vzorek nastříkejte
- Aplikujte jedním nástřikem a nechte 40 minut odfouknout při 20 ° C

Důležité! Po dokončení procesu otočte plechovku a vyprázdněte ventil!

Krok 3: nanesení čířého laku

- Z důvodu ochrany potřete světlometry 2K čířým lakem

Důležité! Lepidlo na světlometry vysychá zakalené. Plné transparentnosti je dosaženo až následným lakováním 2K čířým lakem. Respektujte prosím technický list!

Poznámka! Přesnou přípravu podkladu najdete v našem technickém listu na www.normfest-shop.com!

S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Důležité! Po dokončení procesu otočte plechovku a vyprázdněte ventil!

Nebezpečí! Používejte pouze silikonový odstraňovač na vodní bázi, jinak bude povrch napaden!

technická data

Surovinový základ: vodou ředitelné disperze pojiva

Hodnoty VOC: <820 g / l, vztaženo na celkovou formulaci včetně hnacího plynu.

Tuhé látky: 12%, vztaženo na aktivní složku bez hnacího plynu

Stupeň lesku: bezbarvý. neprůhledný

Stabilita při skladování: 24 měsíců / 20 ° C

Specifikace použitelnosti se týká 1K základního nátěru světlometů verze 02/2015 strana 5 z 5 na nepoužitou nádobu, pokud je správně skladována při teplotě 15-25 ° C a rel. Vlhkost nepřesahuje 60%.

Plechovka stojí vzpřímeně,

skladovat a přepravovat v suchu a chráněné před chemickými a mechanickými vlivy.

Je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny na plechovce a všechna zákonná ustanovení o místě skladování.