

Technický list

Bitumenová ochrana podvozku černá Bottom Guard Bitum, 1000ml 1000 ml / 2892-990-1

Bottom Guard Bitum je bitumenová ochrana podvozku. Je rychleschnoucí, pohlcuje zvuk a trvale chrání spodní část karoserie, blatníky, podběhy kol, prahy, přední a zadní části před korozi a různými povětrnostními podmínkami. Teplotní odolnost ve vytvrzeném stavu: -25 ° C až 80 ° C.

Inhibitor koroze chrání podlahu podvozku a podběhy kol
bez aromatických látek
rychlé schnutí
dobrá přilnavost k různým podkladům
dobré zvukotěsné vlastnosti
trvale odolný vůči povětrnostním vlivům



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Pokyny k použití

Aplikace: Ošetřované povrchy musí být suché a zbavené rzi, nečistot a mastnoty. Voskové vrstvy je třeba odstranit. Před použitím nádobu důkladně protřepejte a aplikujte příčně pomocí pistole airmix nebo tlakové nádoby nebo metodou airless. Tlak vzduchu pro zpracování ochrany podvozku je 3-4 bar. Vzdálenost postřiku by měla být přibližně 30 cm. U silnějších vrstev se doporučuje nechat produkt mezi různými vrstvami zaschnout. Doporučená aplikační teplota mezi 15 ° C a 25 ° C

Doby schnutí (při 20 ° C, 65% RH, 600 um mokré):
Tvorba krusty: přibližně 75 minut
Důkladné sušení: cca 3,5 hodiny
Vytvrzování probíhá odpařováním rozpouštědel.

NEBEZPEČÍ! Nestříkejte motor, převodovku, rotující části, pružiny, brzdy a výfukové systémy. Znečištěné povrchy okamžitě očistěte rozpouštědly.

Barva: černá

S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Automobilový průmysl
Stavba autobusu
Opravy karoserie
Autodílna
Konstrukce kontejneru
užitková vozidla

technická data

Základní materiál: bitumen, rozpouštědla, plniva
Konzistence: tekutá, dobrá stabilita
Vytvrzování / tuhnutí: odpařování rozpouštědel
Specifická hustota (20 ° C), DIN 51757: přibližně 1,09 kg / liter
Čištění: rozpouštědlo (čerstvé), mechanické (suché)
Ředidlo: rozpouštědlo
Obsah pevných látek (DIN 53216) (3 hodiny při 120 ° C): přibližně 65%
Viskozita (20 ° C): přibližně 40 Pa.s Brookfield (vřeteno 4 / V2)
Teplotní odolnost (kalená): -25 ° C až 80 ° C
Odolný (20 ° C), vytvrzený: voda, solná mlha, olej, lehké kyseliny a zásady
Spotřeba: $\pm 0,7 \text{ kg} / \text{m}^2 \approx \pm 0,6 \text{ litru} / \text{m}^2$ při přibližně 600 μm za mokra
Tvorba kůže (20 ° C, 65% RH): přibližně 75 minut (vlhkost $\pm 600 \mu\text{m}$)
Důkladné sušení (20 ° C, 65% RH): přibližně 3,5 hodiny (vlhkost $\pm 600 \mu\text{m}$)
Zkouška solnou mlhou (DIN 50021): až 1 000 hodin, Ri 0 při 400 μm suché vrstvě
Zkouška ohybem (DIN 53152, 70 ° C): bez trhlin, bez delaminace
Zkouška ohybem (DIN 53152, -30 ° C): bez trhlin, bez delaminace
Přilnavost (DIN 53151): Gt 0 na různé kovové podklady, PVC