

Technický list

Hliníkový tmel včetně tvrdidla (2893-139)

Alu

1,8 Kg / 2893-103-9



Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Hliníková stěrka se používá k opravě a vyplňování velkých prohlubní, jakož i k částem vozidla, které jsou vystaveny vibracím nebo oscilacím. Díky hliníkovým částicím, které obsahuje, má tato stěrka dobrou odolnost vůči vyšším teplotám (až do cca 90 ° C). Lepí se na hliník, plasty, ocel a pozinkovanou ocel

k vyplnění větších prohlubní a částí, které jsou vystavené vibracím či chvění
přilnavost k hliníku, umělé hmotě, oceli a pozinkované oceli

Pokyny k použití

Aplikace: Povrch opatrně odmaštěte, očistěte a obruste. Odstraňte plnivo a opatrně promíchejte v poměru 100 g plniva k 2-3 g tužidla a aplikujte během 4-6 minut (při 20 ° C). Teplo urychluje proces kalení. Vyrovnaný povrch lze brousit po pouhých 20–25 minutách. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Hliníkový tmel, k vyplnění hlubších prohlubní, k vyplnění vyplnění hlubších prohlubní a dílů, jež jsou vystaveny vibracím nebo oscilacím.

Částičky hliníku zlepšují odolnost proti vyšším teplotám a zaručují vynikající přilnavost. Díky svému chování při smršťování – příznivější než běžné druhy tmelu – a své vysoké elasticitě je tento tmel předurčen pro vyplňování hlubším prohlubní, jakož i pro použití u dílů, jež jsou vystaveny vibracím nebo oscilacím. Velice dobrá odolnost proti vyšším teplotám (až do cca 90 °C) a kolísajícím teplotám umožňuje jeho použití i na rozehrátých místech (např. kapoty motoru)