

Technický list

Jemný tmel včetně tvrdidla (2893-139)

Finish

2 kg / 2893-112-9

Jemná výplň je ideální jako konečná povrchová úprava a pro vyplnění menších pórů, hrbolů a rýh na těle. Lepí se na hliník, plasty, ocel a pozinkovanou ocel.

k vyplnění menších nerovností a rýh
přílně na hliník, plasty, ocel, a pozinkovaný plech



Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Pokyny k použití

Aplikace: Povrch opatrně odmaštěte, očistěte a obruste. Odstraňte plnivo a opatrně promíchejte v poměru 100 g plniva k 2-3 g tužidla a aplikujte během 4-6 minut (při 20 ° C). Teplo urychluje proces kalení. Vyrovnaný povrch lze brousit po pouhých 20–25 minutách. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Jako krycí vrstva slouží v oblasti vyplňovacího a základního tmelu k vyplňování případných zbývajících pórů, resp. nerovností. Bez námahy lze však opravit i malé škrábance a poškození laku na karoserii. Již po krátké době tmel vytvrdne bez smrštění a lze jej velice snadno brousit.

Při použití podle předpisů je tmel vhodný pro použití u GFK materiálů.