

Technický list

Těsnicí hmota pro sklo Screenfit

310 ml / 2893-220

Screenfit je flexibilní těsnicí hmota a spolehlivě se používá k utěsnění šroubových spojů, přesahů a pod krycí lišty. Lze jej otřít a je odolný vůči vodě, posypové soli a povětrnostním vlivům. Po nastavení je teplotní odolnost -30 °C až 80 °C.

možnost tupování

odolné proti vodě, posypové soli a povětrnostním vlivům

po ztuhnutí činí teplotní odolnost -30 °C až +80 °C



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.

Pekařská 603/12

155 00, Praha 5

tel.: +420 257 013 280

fax.: +420 257 013 281

mail: info@normfest.cz

www.normfest.cz

www.normfest-shop.cz



4 034138 200120

Pokyny k použití

Aplikace: Plochy, které mají být utěsněny, musí být pevné, čisté, suché a zbavené mastnoty. Aplikujte produkt pomocí ruční nebo stlačené vzduchové pistole. Pro zpracování stlačeným vzduchem je zapotřebí cca 2 - 3 bar. Přebytečný materiál lze po krátké době odstředivě sám otřít. Po odfouknutí si tmel zachovává silnou vlastní přilnavost, je bez zápachu a nenarušuje lak. Skladovací teplota by měla být mezi 15 °C a 25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením a teplem. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

technická data

Surovinový základ: guma, syntetické pryskyřice, minerální plniva, rozpouštědla

Barva šedá

Konzistence: pastovitá, stabilní

Viskozita (20 stupňů Celsia): přibližně 800 000 mPascal, Epprecht Rheomat, MS5 200 ot./min

Hustota (20 stupňů Celsia): přibližně 1,45 g / kubický centimetr

Obsah sušiny: přibližně 90%

Teplotní odolnost: po nastavení od -30 °C do 80 °C

Odolnost proti: vodě, posypové soli, povětrnostním vlivům

Spotřeba: Liší se v závislosti na těsnicí mezeře nebo tloušťce housenky

Čistící prostředek: benzín