

Technický list



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Lepidlo na skla kartuše

kartuše 300 ml / 2893-504-10

1komponentní, anténně kompatibilní, nevodivé, normálně modulované, bezrozpouštědlové a za studena zpracovatelné PU lepidlo na okna. Doba zasklení je 15 minut, doba jízdy v teplotním rozsahu -10 ° C až 30 ° C je 60 minut bez airbagů a 2 hodiny s airbagy.

Jednosložkové PU lepidlo na autoskla
bezpečný dojezd: bez airbagu 60 min., s dvojitým airbagem 2 hodiny
teplotní rozsah: 23 °C, relativní vlhkost 50 %
doba zpracování: 15 min.
modulový
vhodný na antény
krátce střižená vlákna
vysoká odolnost
splňuje požadavky výrobců zařízení
nevodivý
bez rozpouštědel
pro zpracování zastudena
použitelný bez aktivátoru
včetně tyčinek

Pokyny k použití

Použití: Dodržujte pokyny výrobce vozidla k demontáži oken. Lepicí povrchy musí být čisté, suché a zbavené mastnoty. Podklad (sklo s keramickým síťotiskem a plech vozidla) předem ošetřit normfestem Multiprimer. Rovnoměrně naneste lepidlo vhodnou patronovou pistolí. Okno do auta musí být vloženo do 15 minut od začátku aplikace lepidla. Důležité! Teplota zpracování musí být mezi 15 ° C a 28 ° C. Skladovací teplota by měla být mezi 15 ° C a 25 ° C. Chraňte před přímým slunečním zářením a teplem. Barva: černá - S touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Lepidlo na autoskla Screenox „COLD New Generation“ je ve vytvrzeném stavu odolné proti vodě, běžným vodním čisticím prostředkům (vč. čističe skel s obsahem alkoholu), krátkodobě odolné proti pohonným hmotám, minerálním olejům, jakož i rostlinným a živočišným tukům a olejům. Není odolné proti organickým kyselinám, alkoholu, silnějším minerálním kyselinám a louhům, jakož i ředidlům laků. Tyto údaje slouží jako vodítko. Závazné stanovisko vyžaduje poradenství související s daným objektem. U stále více vozidel jsou antény integrovány do čelních a zadních skel. Z optických důvodů jsou instalovány blízko okraje autoskla. Přitom mohou dráty antény přijít do styku s lepidlem. Lepidlo na autoskla Screenox „COLD New Generation“ odpovídá požadavkům automobilového průmyslu ohledně vhodnosti pro antény a zaručuje bezchybný příjem rádia.

technická data

Chemický základ 1složkový polyuretan

Černá barva

Mechanismus vytvrzování Vytvrzování vlhkostí

Hustota (před vytvrzením) (DIN 53479) asi 1,2 kg / l

Stabilita Dobrá

Teplota zpracování 15 - 28 ° C

Doba tvorby kůže cca. 20 min.

Otevřená doba 1 max. 15 minut.

Tvrdost Shore A (ISO 868 / DIN 53505) cca. 55

Prodloužení při přetržení (ISO 527 / DIN 53504) cca. 400%

Pevnost ve smyku při 4 mm tloušťky lepidla (ISO 4587 / DIN EN 1465) cca. 5,5 N / mm²

Odjeďte i2 h

Specifický elektrický objemový odpor (ASTM D 257-99 / DIN 53482) Přibl. 108 ° C

Doba použitelnosti (skladování do 25 ° C v neotevřeném obalu) 12 měsíců