

Technický list

transparentní lak

400 ml / 2893-803

Tento čirý lak s vysokým leskem je vysoce kvalitní, rychleschnoucí a transparentní speciální kombinovaný lak. Vytváří vysoce lesklý povrch odolný proti poškrábání a díky utěsnění povrchů nabízí vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům a chemickým vlivům na mnoha površích, jako jsou kovy, plasty a dřevo.

mimořádná odolnost proti povětrnostním vlivům
rychleschnoucí
velice vysoká krycí schopnost
vysoký obsah tuhých látek
odolné proti poškrábání
bez těžkých kovů: žádné olovo, kadmium, chrom
chrání nové plechy před zreznutím
možné svařovat
po zaschnutí odolný proti odření
vysoce účinná ochrana před korozi
vysoký obsah účinných látek



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



4 034138 891342

Pokyny k použití

Aplikace: V případě potřeby povrch, který se má ošetřit, obrousit a očistit silikonovým odstraňovačem. Před stříkáním plechovku důkladně protřepejte asi 2 minuty. Vyzkoušejte postřík a dodržujte vzdálenost postříku asi 30 cm. Naneste několik vrstev do křížové vrstvy. Po dokončení procesu lakování otočte plechovku a vyprázdněte ventil. S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Ocel, dřevo, keramika, cihla, hlína, sklo a lakované plasty. U povrchů, jako jsou keramika, sklo a hlína se musí jako základ použít 1K Multi-Connector (2893-900). U plastových povrchů doporučujeme nejprve vyzkoušet na skrytém místě. Nestříkejte na povrchy s umělou pryskyřicí.

technická data

Základ pojiva: nitro kombinované pryskyřice
Nanášení stříkáním: 2-3 křížové vrstvy: přibližně 40-50 µm
Rozprašovací vzdálenost: 15-25 cm
Doba mezi jednotlivými vrstvami: 5-10 minut
Doby schnutí: suché na prach: po cca 10 min.
odolný proti dotyku: přibližně po 30 minutách
zcela zaschlý: přibližně po 12 hodinách
Lze leštit po 24 hodinách
Může být přelakováno: samo sebou: kdykoli
se všemi ostatními barvami: kdykoli
Důležité: otestujte nástřik a zkontrolujte kompatibilitu s příslušným podkladem