

# Technický list



**NORMFEST®**

Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz



## Lak ve spreji

400 ml, RAL 3000 / 2893-810-001

Tento sprej RAL je vysoce kvalitní a rychleschnoucí nitro kombinovaná barva s dobrými adhezivními vlastnostmi na plechy, kovy, plasty a dřevo. Vysoký obsah pevných látek zajišťuje velmi vysokou krycí schopnost a povrch odolný proti poškrábání a extrémně odolný vůči povětrnostním vlivům.

mimořádná odolnost proti povětrnostním vlivům  
rychleschnoucí  
velice vysoká krycí schopnost  
vysoký obsah tuhých látek  
odolné proti poškrábání  
bez těžkých kovů: žádné olovo, kadmium, chrom  
chrání nové plechy před zreznutím  
možné svařovat  
po zaschnutí odolný proti odření  
vysoce účinná ochrana před korozi  
vysoký obsah účinných látek

## Pokyny k použití

Aplikace: Odstraňte z povrchu rzi a nečistoty. Pokud je to nutné, povrch, který má být ošetřen, přebrousit a očistit pomocí silikonového odstraňovače. Před stříkáním plechovku důkladně protřepejte asi 2 minuty. Vyzkoušejte sprej a porovnejte barvu. Naneste několik vrstev napříč ve vzdálenosti nástřiku cca 30 cm. Po dokončení procesu lakování otočte plechovku a vyprázdněte ventil. Doba schnutí při 20 ° C: Po 10 minutách zaschnout, po 20 minutách nelepivý, po 60 minutách odolný proti dotyku, po 24 hodinách zcela suchý. **DŮLEŽITÉ!** Dodržujte skladovací teplotu 15 ° C až 35 ° C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

## Oblasti použití

Ocel, dřevo, keramika, cihla, hlína, sklo a lakované plasty. U povrchů, jako jsou keramika, sklo a hlína se musí jako základ použít 1K Multi-Connector (2893-900). U plastových povrchů doporučujeme nejprve vyzkoušet na skrytém místě. Nestříkejte na povrchy s umělou pryskyřicí.

## technická data

Základ pojiva: nitro kombinované pryskyřice  
Nanášení stříkáním: 2-3 křížové vrstvy: přibližně 40-50 µm  
Rozprašovací vzdálenost: 15-25 cm  
Doba mezi jednotlivými vrstvami: 5-10 minut  
Doby schnutí: suché na prach: po cca 10 min.  
odolný proti dotyku: přibližně po 30 minutách  
zcela zaschlý: přibližně po 12 hodinách  
Lze leštit po 24 hodinách  
Může být přelakováno: samo sebou: kdykoli  
se všemi ostatními barvami: kdykoli  
Důležité: otestujte nástřik a zkontrolujte kompatibilitu s příslušným podkladem