

Technický list

Zinkový základní nátěr Galva 97

400 ml / 2893-880

Galva 97 je zinkový základní nátěr pro kovové povrchy, pro přepracování svarů, nedokonalosti na pozinkovaných součástech atd. 90% obsah zinku v suché vrstvě zajišťuje vysokou úroveň ochrany proti korozi před povětrnostními vlivy, solí, alkalickými roztoky a nabízí teplotu odolnost až do 490 ° C, Po zaschnutí je ořezavzdorný, lze jej přelakovat a přivařit.

mimořádná odolnost proti povětrnostním vlivům
rychleschnoucí
velice vysoká krycí schopnost
vysoký obsah tuhých látek
odolné proti poškrábání
bez těžkých kovů: žádné olovo, kadmium, chrom
chrání nové plechy před zreznutím
možné svařovat
po zaschnutí odolný proti odření
vysoce účinná ochrana před korozi
vysoký obsah účinných látek



Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



4 034138 200526

Pokyny k použití

Aplikace: Povrchy, které mají být ošetřeny, musí být suché, čisté a zbavené rzi, mastnoty a uvolňovacích látek. Rezavé povrchy, holý plech a starý nátěr je třeba brousit. Před použitím plechovku intenzivně protřepávejte po dobu nejméně 3 minut. Několik vrstev naneste v tenké vrstvě ve vzdálenosti přibližně 30 cm v křížové vrstvě. Doba schnutí při 20 ° C: Po cca 10 minutách lze přelakovat, po cca 15 minutách nelepivý a po cca 24 hodinách zcela suchý. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Galva 97 je lakýrnický základní nátěr, který vynikajícím způsobem přilne na kov. Galva 97 lze použít všude tam, kde je očekávána vysoká ochrana proti korozi. Chrání nové plechy před rezavěním.

technická data

Obsah: 400 ml
Pojivo: epoxidově modifikovaná alkydová pryskyřice
Pigmenty: zinkový prášek (obsahuje 97% čistého zinku)
Rozpouštědlo: toluen / xylol
PVC: 78 V / V%
Sušiny: ± 54% (m / m)
Doporučená tloušťka vrstvy: ± 75 mikronů mokrá, 15-20 mikronů suchá
Lesk: ± 10, zařízení pro měření lesních otřepů 60 °
Hustota: ± 1,28 kg / l
Velikost částic: 25-45 mikronů

Barva šedá

Ředění rozpouštědly: DMK, IPA

Bod vzplanutí: -19 ° C

Skladování: Skladujte na chladném a suchém místě

Ochrana proti korozi: Zkouška solnou mlhou podle DIN 53167: 1000 hodin -> stupeň rzi R0