

Technický list



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

Základní antikorozi barva

Rednox

400 ml / 2893-888

Rednox chrání ocelové a železné části před další korozi a trvale zabraňuje poškození rzi, a to i na již zrezivělých částech. Vyznačuje se vysokou neprůhledností, svařitelností, překreslovatelností a rychlou dobou zpracování. Rednox je suchý vůči prachu za 10-15 minut, suchý na dotek za 30 minut a odolný proti klepnutí a suchý k přepravě po 1,5 hodině. Po cca 10-15 minutách lze přelakovat alkydovou pryskyřicí, akrylovou pryskyřicí a celulózyými laky.

rychleschnoucí
možné svařovat
možné přelakování
s rozstříkovačem



4 034138 200342

Pokyny k použití

Aplikace: Před použitím povrchy, které mají být ošetřeny, přebrousit a očistit od mastnoty, vosku a nečistot. Rezávé povrchy je třeba brousit na holý kov. Nebezpečí! Rednox nelze použít jako základ (základ) pro stěrkovací hmoty.
Barva: RAL8012 červenohnědá - S touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Rednox je ochrana proti korozi pro železné díly, ocelové dveře, zárubně, garážová vrata, kontejnery atd. Rednox lze aplikovat na podklady zbavené rzi, jakož i na pevně ukotvenou rez.

technická data

Forma: aerosol / kapalina

Kontejner: 400 ml

Barva: RAL 8012 červenohnědá

Základna: krátká olejová alkydická pryskyřice

Teplotní odolnost: do 80 ° C krátkodobě do 120 ° C

Doby schnutí: Suché na prachu 10 - 15 minut, Suché na dotek 15 - 20 minut.

Stabilita při skladování: 24 měsíců