

# Technický list



**NORMFEST®**

Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz

## Základová barva

### Baso Plus

400 ml / 2893-889

Baso Plus je rychleschnoucí vysoce pigmentovaný základ pro kovové povrchy, jako je ocel, starý nátěr a podklady předem opatřené základním nátěrem na ochranu proti korozi. Baso Plus je vybaven rozprašovací hlavou, která umožňuje vertikální a horizontální aplikaci bez otáčení plechovky. Během zpracování se základní nátěr vyznačuje vysokou plnicí schopností, vysokou stabilitou a krátkou dobou schnutí. Suchý prach po 10 minutách, suchý na dotek po 15 minutách a po 50 minutách brousitelný. Po zaschnutí je možné jej přetírat téměř všemi komerčně dostupnými vrchními nátěry 1K a 2K a také základními nátěry na bázi rozpouštědel nebo vody.

velká mezera vyplnění  
lepší krycí schopnost díky vysokému obsahu barevných pigmentů  
odolný teplotám do 100 °C  
možné přelakování nitrolaky, akrylátovými laky a laky na bázi vody  
vějířovitá rozprašovací hlava umožňuje vertikální i horizontální nanášení základového nátěru



## Pokyny k použití

**Aplikace:** Ošetřované povrchy musí být suché a zbavené prachu a mastnoty. Důkladně protřepejte plechovku po dobu 2 minut a vyzkoušejte sprej. Nastříkejte základní nátěr ve dvou vrstvách od 15 do 20 cm v křížové vrstvě. Doba mezi jednotlivými nástřiky by měla být 5 minut. Po použití otočte plechovku ventilem dolů a stříkejte, dokud neunikne pouze hnací plyn. Není vhodné pro plastové podklady z PE a PP, stejně jako pro podklady potažené laky ze syntetické pryskyřice. S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

## Oblasti použití

Baso – Plus lze ideálním způsobem aplikovat na kov, keramiku, kámen, hlinu, sklo, papír a některé plasty.

## technická data

Forma: aerosol  
Nádoba: 400 ml  
Barva: světle šedá  
Základ: nitro-kombinované pryskyřice  
Tloušťka vrstvy se dvěma kříži: 70-80 µm  
Čas schnutí prachotěsný / odolný proti dotyku: 10 min. / 15 min.  
brousitelné po 50 min.  
Stabilita při skladování: 12 měsíců