

Technický list

Základní nátěr ze zinku a hliníku

Galva 97 Silver

400 ml / 2893-890

Galva 97 Stříbro je zinek-hliník nátěr pro kovové povrchy, pro přepracování svary, nedokonalosti na pozinkovaných dílů, atd 90% zinek / obsah hliníku v suché vrstvy zajišťuje vysokou úroveň ochrany proti atmosférickým vlivům, soli, alkalické roztoky a nabídek teplotní odolnost až 500 ° C Po zaschnutí je oteruvzdorný, lze jej přelakovat a přivařit.

ideální k vyrovnání pozinkovaných plechů
chrání nové plechy před zreznutím
možné svařovat
po zaschnutí odolný proti odření
vysoce účinná ochrana před korozi
vysoký obsah účinných látek



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Pokyny k použití

Aplikace: Povrchy, které mají být ošetřeny, musí být suché, čisté a zbavené rzi, mastnot a uvolňovacích látek. Rezávané povrchy, holý plech a starý nátěr je třeba brousit. Před použitím plechovku intenzivně protřepávejte po dobu nejméně 3 minut. Několik vrstev naneste v tenké vrstvě ve vzdálenosti přibližně 30 cm v křížové vrstvě. Doba schnutí při 20 ° C: Po cca 15-30 minutách lze přelakovat, po cca 15 minutách nelepivý a po cca 24 hodinách zcela suchý. S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Zinková prášková barva pro aktivní, katodickou ochranu proti korozi, dlouhotrvající ochrana kovových povrchů, pro úpravu svarů, chybných míst na pozinkovaných dílech, systémů tlumičů výfuku atd.

technická data

Obsah: 400 ml

Odolný vůči kondenzované vodě, 480 hodin podle DIN 50017 a solné mlže 150-200 hodin.

podle SS-DIN 50021. Obsah zinku ve zinkovém pigmentu: 98,5%, tepelně odolný: do 500 ° C, bodově svařitelné, Přetíratelné: po 15 - 30 minutách při pokojové teplotě různými komerčně dostupnými nátěrovými materiály, např.

Na bázi alkydové pryskyřice, akrylátové pryskyřice, nitro-nitro kombinace. Dobrá přilnavost Gt 0-1