

Technický list



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

Antikorozní základní nátěr 1K Epoxy 400 ml / 2893-907-2

1K epoxidový základní nátěr lze použít univerzálně a nabízí vynikající ochranu proti korozi na kovech. Vyznačuje se vysokou neprůhledností, velmi rychlým zasycháním a další dobou zpracování, lze jej přelakovat běžně dostupnými barvami na bázi rozpouštědel a vody a také 1K a 2K vrchními nátery. 1K epoxidový základní nátěr je suchý na prach za 6 minut, suchý na dotek za 15 minut a brousitelný po 20 minutách. Uvedené doby sušení se vztahují k tloušťce suchého filmu 30 µm a teplotě okolí 20 ° C. Lze použít také na GRP a různé plasty (kromě PE a PP). Teplotní odolnost do 95 ° C.

báze epoxidu
výborná přilnavá schopnost na všechny kovy,
různé plasty a skleněná vlákna a polykarbonát
velmi vysoká plnivost
rychleschnoucí dle normy DIN53150
brousitelná po 20min.
vhodná pro všechny běžné 1K a 2K laky na bázi
rozpouštědel a vody
odolná do +95°C
možné zpracovávat mokré na mokré



4 034138 911354

Pokyny k použití

Aplikace: Před použitím odstraňte z ošetřovaných povrchů veškerou rzi a obrustu je, očistěte a odmaštěte. Důkladně protřepejte po dobu 2 minut. Vypočteno ze slyšitelného zastavení třesoucích se koulí. Aplikujte ve vzdálenosti 15-20 cm. U 2 nástřikových vrstev dodržujte střední dobu ventilace 3 minuty. Po dokončení plechovku otočte a vyprázdněte ventil.

DŮLEŽITÉ!

Vzhledem k velkému počtu druhů plastů dostupných na trhu je nutné v každém jednotlivém případě předem zkontrolovat kompatibilitu s podkladem.

S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

technická data

Surovinová základna: 1K speciální pryskyřice
Obsah pevných látek: přibližně 33% hmotnostních, vztaženo na zředěnou barvu bez hnacího plynu
Hodnota VOC: <840 g / l (aerosolová nádoba, včetně hnacího plynu)
Označení: viz bezpečnostní list
Lesk: matný
Použitelnost: 60 měsíců

Informace o použitelnosti se vztahují na nepoužitou plechovku s vhodným skladováním mezi 15-25 ° C a rel. Vlhkost nepřesahuje 60%. Plechovka musí být skladována a přepravována ve svislé poloze, suchá a chráněná před chemickými a mechanickými vlivy. Je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny na plechovce a všechna zákonná ustanovení o místě skladování.

Poznámka: Pouze pro použití odborníkem

Tyto informace odpovídají aktuálnímu stavu našich znalostí a měly by být nad našimi Informujte produkty a jejich možné aplikace. Nemají význam určité vlastnosti výrobků nebo jejich vhodnost pro konkrétní použití zajistit. Je třeba dodržovat varovná upozornění na štítcích produktu. Přibližně existující Je třeba vzít v úvahu vlastnická práva.