

Technický list

**pojištění šroubů - vysoká
pevnost**
50ml, vysoká pevnost
50 ml / 2896-530-50

Anaerobní tekutý plast, který po vytvrzení spolehlivě zajistí šrouby proti vyšroubování. Max. Kapacita pro vyplnění mezery: 0,15 mm. Max. Závit: M20. Ruční utěsnění za 10–20 minut a funkční za 1-3 hodiny. Teplotní odolnost: -55 ° C až 150 ° C.

vysoce pevné, třída pevnosti (DIN 30661)
max. schopnost vyplnění mezer: 0,15 mm
max. závit (metrický) M20
teplotní odolnost od -55 °C do +150 °C
počáteční pevnost do 10-20 min.
funkční pevnost do 1-3 hod.



Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Pokyny k použití

Použití: Spojované díly musí být zbaveny oleje a mastnoty. Naneste dostatek lepidla a sestavte. Podobně jako Loctite č. 270/1

Oblasti použití

Vysoce pevné zajištění šroubů je odolné proti benzínu, naftě, vodě, směsím voda/glykol, minerálním olejům, hydraulickým kapalinám, jakož i proti velkému množství chemikálií.

Tím je těsnicí hmota ideální k utěsnění a zajištění šroubů (proti samovolnému uvolnění ve výše uvedených oblastech).

Výjimka: Kyseliny a louhy ve vysoké koncentraci. Dichlormetan

technická data

Rozpustný v kapalném stavu v acetonu a mnoha dalších chlorovaných uhlovodících.

Obsah: 50 ml

Základ: methakrylátový ester

Barva zelená

Zápach: charakteristický

Viskozita (25 ° C) (Pa.s) 500

Hustota (25 ° C) (g / ccm) 1.10

Teplotní odolnost od (° C) - 55

Teplotní odolnost do (° C) 150

Max. Kapacita pro vyplnění mezery: (mm) 0,15

Utahovací moment: (N.m) 28 - 35

Pevnost ve smyku (N / mm²) 15 - 28

Síla ruky: (min.) 10 - 20

Funkční síla: (h) 1 - 3

Maximální síla: (h) 5 - 10

Doba skladování: měsíc 12

Max. Závit (metr) M20

Třída dovedností (DIN 30661) 50-65