

Technický list

Upevnění pouzder a ložisek

24 ml / 2896-540

Anaerobní tekutý plast, který po vytvrzení upevňuje a zajišťuje pouzdra a ložiska. Max. Kapacita plnění mezery: 0,15 mm. Max. Závit: M20. Ruční utěsnění za 2–5 minut a funkční za 1–3 hodiny. Teplotní odolnost: -55 °C až 175 °C.

třída pevnosti (DIN 30661): 55-70
max. schopnost vyplnění mezer: 0,15 mm
max. závit: (metrický) M20
teplotní odolnost od -55 °C do +175 °C
počáteční pevnost do 2-5 min.
funkční pevnost do 1-3 hod.



Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Pokyny k použití

Použití: Spojované díly musí být zbaveny oleje a mastnoty.

Oblasti použití

Upevnění pouzder a ložisek je odolné proti benzínu, naftě, vodě, směsím voda/glykol, minerálním olejům, hydraulickým kapalinám, jakož i proti velkému množství chemikálií.

Tím je těsnicí hmota ideální k utěsnění různých trubkových závitů ve výše uvedených oblastech.

Výjimka: Kyseliny a louhy ve vysoké koncentraci. Dichlormetan

technická data

Rozpusťný v kapalném stavu v acetonu a mnoha dalších chlorovaných uhlovodících.

Obsah: 24 ml

Základ: methakrylátový ester

Barva zelená

Zápach: charakteristický

Viskozita (25 °C) (Pa.s) 500

Hustota (25 °C) (g / ccm) 1.10

Teplotní odolnost od (°C) - 55

Teplotní odolnost do (°C) 175

Max. Kapacita pro vyplnění mezery: (mm) 0,15

Utahovací moment: (N.m) 30-35

Pevnost ve smyku (N / mm²) 20 - 30

Síla ruky: (min.) 2 - 5

Funkční síla: (h) 1 - 3

Konečná síla: (h) 2 - 4

Doba skladování: měsíc 12

Max. Závit: (metr) M20

Třída pevnosti: 55 - 70