

Technický list

Urychlovač vytvrzování Fixit Activ

200 ml / 2898-554-150

Fixit Active urychluje vytvrzování kyanoakrylátových lepidel. Aplikace se vždy doporučuje, když musí být aplikace provedena během několika sekund a v neoptimálních podmínkách prostředí, jako je suchý vzduch, chlad atd.

vhodný na urychlení tvrdnutí všech lepidel na bázi cyanakrylátu
na kůži, dřevo, korek, keramiku a všechny porézní materiály a sloučeniny umělé hmoty



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



4 034138 201899

Pokyny k použití

Aplikace: Před použitím dobře protřepejte. Použití před lepením: Očistěte a odmastěte povrchy. Na jednu stranu naneste Fixit Active a nechte jej působit. Naneste lepidlo CA na nestříkaný povrch. Rychle sestavte díly a nechte vytvrdnout. Použití po lepení: Nastříkejte Fixit Active a nechte ho vytvrdnout. Pro dosažení hladkých povrchů musí být dodržena dostatečná vzdálenost stříkání asi 30 cm. S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Urychlovač (aktivátor) lze proto aplikovat všude tam, kde se používá kyanoakrylátové lepidlo.

technická data

Obsah: 200 ml aerosolu
Základ: toluidin v alifatickém rozpouštědle
Barva: bezbarvý
Zápach: charakteristický
Hustota: 0,7 g / cm³
Rychlost odpařování: 60-120 sekund
(v závislosti na pokojové teplotě)
Pevné na dotyk ruky: <2 sekundy
Hliníkové pásky (100x25x2mm)
Funkční pevnost: po 10-30 min.
Doba skladování: 12 měsíců při pokojové teplotě